

# GRAN FONDO NP

FONDO POLIURETANICO BICOMPONENTE AD ALTA COPERTURA

Fondo poliuretano bicomponente a base solvente **conforme al decreto legislativo n.161/2006.**

GranFondo NP è caratterizzato da un'eccellente copertura, rapidità di essiccazione e carteggiatura. Permette, in presenza di determinate essenze legnose, il completamento della finitura con sole due mani.



## Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto parte A	Liquido bianco	Peso specifico miscela	1,016 g/cm <sup>3</sup>
Aspetto parte B	Liquido trasparente	Viscosità misc. FORD 4	21"
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	1 : 1	Secco al tatto	1 - 2 h
Pot-life	4 h	Carteggiabilità	6 - 8 h
Fuori polvere	30'	Diluizione	<b>Non consentita</b>
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 m <sup>2</sup> / lt.	Contenuto COV prod.puro	< 500 g/l
Aderenza	Ottima	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/j (BS): 500 g/l (gen2010)
Temp. di applicazione	> 10 °C		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T.amb	12 mesi	Simboli di rischio	Comp. A: F Comp. B: Xn,F
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23.		
<b>Confezioni disponibili</b>	Fustini da 5 lt	Fustini da 10 lt	

## Modalità di applicazione

- Levigare il parquet rimuovendo completamente eventuali vecchie vernici e qualsiasi traccia di oli, grassi e cere.
- Stuccare le fessurazioni impastando polvere di legno con Legastucco RS/20 o Legastucco RS/26 e completare il ciclo di carteggiatura con abrasivo grana 150-180
- Pulire accuratamente la superficie.
- Agitare bene il componente A e miscelarlo nel corretto rapporto di impiego (1:1) con il componente B, quindi applicare Gran Fondo NP a rullo o a pennello.
- A distanza di almeno 6-8 ore procedere con un'accurata carteggiatura con carta abrasiva a grana 150-180.
- Completare il ciclo di verniciatura con vernice bicomponente a base solvente o a base acqua

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.4 18-10-2012 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**  
TECNOLOGIE CHIMICHE



### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGIO (TO)  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax.: +39-011/7792749  
REG.IMP.TO  
P.IVA 07783540011 R.E.A.  
N° 920259 www.tover.com

e-mail: info@tover.com

