

# IDROFONDO MITO SQ

FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA

Fondo isolante bicomponente all'acqua caratterizzato da un eccellente potere coprente e livellante.

Di facile carteggiatura, origina un film liscio ed uniforme anche in presenza di legni particolarmente porosi. Ideale come mano di fondo prima della verniciatura di pavimenti in legno utilizzando finiture sia all'acqua che al solvente. Le particolari proprietà isolanti dell'Idrofondo MITO SQ permetteranno anche in quest'ultimo caso di mantenere inalterato il naturale aspetto cromatico del parquet.



## Dati tecnici

### Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Peso specifico miscela	1,045 g/cm <sup>3</sup>	pH	7,0
------------------------	-------------------------	----	-----

### Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Rapporto miscela	10:1	Secco al tatto	1 h
Tempo di utilizzo (pot-life)	8 h (vedi note)	Carteggiatura	4-5 h
Fuori polvere	15'	Diluizione consigliata	5-10% acqua 5% Rallenty

### Caratteristiche tecniche

Resa	12-14 m <sup>2</sup> /lt	Contenuto COV prod. puro	< 140 g/l
Temp. di applicazione	> + 10° Teme il gelo	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/j (BA): 140 g/l (gen2010)

### Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate a T > + 10°	12 mesi TEME IL GELO	Simboli di rischio	NESSUNO
---	-------------------------	--------------------	---------

### Pulizia Attrezzi

Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riusarli.

### Confezioni disponibili

Comp.A: canestri da 5 e 10 lt

Comp.B: canestri da 0,5 e 1 lt

## Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180. Aspirare e pulire adeguatamente il parquet prima di procedere alla finitura.

Agitare il componente A prima dell'uso al fine di ottenere la ridispersione omogenea del prodotto.

Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:1); per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Si verifichi sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura.

Applicare l'Idrofondo MITO SQ a rullo, a pennello o a spruzzo; ad avvenuta essiccazione (circa 4-5 ore) procedere ad un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180-220. Completare quindi il ciclo di verniciatura con la stesura di una o due mani di vernice o all'acqua o al solvente mono o bicomponente.

Qualora si voglia eseguire un ciclo di verniciatura 'misto' sarà importantissimo non sfondare il fondo durante la carteggiatura. In caso contrario si avranno sulla superficie zone con tonalità non uniformi.



TOVER S.R.L.  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n° 920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com  
Made in Italy





**TOVER S.R.L.**  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
  
Made in Italy



## Note

---

- ✓ Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.
- ✓ Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il *pot-life* indicato (8 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.

## Riferimenti normativi

---

UNI EN 14342:2008 *Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.*

## Norme di sicurezza

---

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

---

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

---

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.4 18-07-2013** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.