

TOVCOL S/R

ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PICCOLE RIPARAZIONI

TOVCOL S/R è un adesivo poliuretano bicomponente a presa rapidissima, particolarmente indicato per incollaggi rapidi e riparazioni del parquet su qualsiasi tipo di sottofondo, consentendo l'esecuzione dell'eventuale levigatura in tempi brevissimi.

Esente da acqua e solventi.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto componente A	Pasta densa	Peso specifico	1,520 g/cm ³
Aspetto componente B	Liquido		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto di impiego	A+B: 90+10 in peso	Pedonabilità	1 h
Tempo di utilizzo miscela	5'	Lamatura	1 h
Tempo di presa	40'		
Caratteristiche tecniche			
Resa	1000 – 1400 gr/m ²	Temp. di applicazione	> 10°C
Carico di rottura (in rif. a norma EN14923)	> 3 N/mm ²		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T ambiente	12 mesi	Simboli di rischio	Comp. B: Xn
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con alcol etilico o con SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23		
Confezioni disponibili	Barattolo da complessivi gr. 900 + 100		
Tonalità	Legni chiari (TAPPO GIALLO) Legni scuri (TAPPO MARRONE)		

Modalità di applicazione

Versare il componente **B** nel contenitore del componente **A** e mescolare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La pasta così ottenuta va spalmata con spatola dentata sul sottofondo che dovrà essere compatto, asciutto, pulito, sgrassato ed esente da parti distaccanti (cere e simili).

N.B. Sconsigliamo di bagnare il fianco della doga, ne impedirebbe la necessaria dilatazione per lo scarso potere collante tra "legno - legno" di questi adesivi. Consigliamo di intestare le tavolette con collante vinilico tipo **TOVCOL S** che permetterà un'ottima adesione legno - legno eliminando l'effetto saponetta.

Le pavimentazioni particolarmente lisce o vetrose (ceramica) dovranno essere ben irruvidite o sgrassate e trattate con il nostro promotore di adesione **P.E.P.P.**

I sottofondi cementizi magri o spolveranti, a garanzia di una perfetta adesione, dovranno essere trattati e consolidati scegliendo uno dei seguenti primer **PRIMER PU100**, **TOVERFIX**, **ADEBLOK T19** o **PRIMER TS** e, se umidi o contenenti umidità residua, con **PRIMER PU100**, **TOVERFIX**, **ADEBLOK T19** o **IDROBLOK C3** (consultare le schede tecniche relative).

Note

- ✓ Nella posa del parquet prefinito sarà opportuno pulire gli eccessi di collante debordato ed ancora fresco con il nostro pulitore STRIPCOLL.
- ✓ Data la particolare velocità di reazione dei due componenti e conseguente indurimento del prodotto, si consiglia di essere rapidi nell'esecuzione della posa.
- ✓ Per una più agevole ed accurata pulizia delle mani si suggerisce l'utilizzo delle pratiche salviette detergenti TOVCLEAN.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393



Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



**UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393**

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.4 07-04-2009

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.