

# Uniqua SQ

Vernice monocomponente all'acqua autoreticolante 100% poliuretanic



Vernici &  
Finiture

## Uniqua SQ

Uniqua SQ è indicata per la verniciatura di finitura di pavimenti in legno posizionati in interno in ambienti domestici e commerciali a traffico particolarmente intenso. Dopo essiccazione si forma un film ricco, morbido al tatto, chiaro e luminoso che esalta la naturale venatura del legno. È formulata utilizzando un innovativo sistema poliuretano autoreticolante che, dopo l'evaporazione dell'acqua, agisce sulle particelle di resina formando dei legami forti tali da conferire al film prestazioni di resistenza all'abrasione superiori a quelle di una vernice bicomponente. La rapidità di essiccazione e reticolazione garantiscono, dopo sole 24 ore, una notevole protezione contro macchie, graffi e sgommate (BHMR – Black Heels Mark Resistance).

Uniqua SQ è disponibile nelle versioni Lucida – Semilucida – Opaca – Extra matt e Natur (effetto legno grezzo).

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,036 – 1,042 kg/l
Viscosità	20" coppa Ford n° 4
pH	8,0 – 8,5
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	1 ora 30 minuti
Sovraverniciatura	Minimo 3 – 4 ore
Carteggiatura	6 ore
Pedonabilità	3 – 4 ore, con cautela
Messa in esercizio	Minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m <sup>2</sup> /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	12 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	Lucida – 70 gloss Semilucida – 45 gloss Opaca – 20 gloss Extra Matt – 10 gloss Nature < 10 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
VOC	35 g/litro
Dlgs 161/2006, sottocategoria di appartenenza	Cat A/i (BA), limite 140 g/litro
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri, barattoli da 1 litro

### Certificazioni



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Uniqua SQ è pronta all'uso. Agitare il prodotto nell'imballo, inserire il filtrino in dotazione e versare la vernice in un contenitore adeguato. Verniciare a rullo o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di vernice Uniqua SQ. Dopo due o tre ore è possibile applicare una seconda mano di vernice oppure: attendere quattro – cinque ore, carteggiare con retina a grana fine 180-220 e applicare la seconda mano di vernice. Volendo applicare una terza mano, attendere due o tre ore e applicare la vernice senza carteggiare.

È possibile sostituire la prima mano di vernice Uniqua SQ con una mano di fondo all'acqua, mono o bicomponente, e completare con una o due mani di vernice. Volendo tonalizzarlo di più il legno, applicare una mano di fondo tonalizzante Tone-UP e completare con due mani di vernice, carteggiando la prima con retina grana 180 – 220.

Per le versioni Extra-matt e Nature consigliamo di applicare la vernice direttamente sul legno senza utilizzare fondi.

La versione Nature è leggermente velata, questo permette di ottenere su rovere ed altri legni chiari un "effetto grezzo" con un colore simile al legno appena levigato. Su legni scuri questa velatura potrebbe, in certi casi, risultare poco gradevole, consigliamo quindi di fare delle prove preliminari per valutare il risultato.

Verificare sempre che le condizioni ambientali siano idonee per la verniciatura. In presenza di grandi superfici e di temperature ambiente elevate (> di 25 °C) o bassa umidità, si consiglia di aggiungere alla vernice il 5% di additivo ritardante Rallenty

Per l'applicazione della vernice consigliamo l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio che permettono una distribuzione omogenea della vernice ed una buona lavorabilità.

Uniqua SQ è applicabile anche a pennello o a spruzzo, in quest'ultimo caso diluire con circa il 10% di acqua.

## Note

Teme il gelo.

Non utilizzare il prodotto in esterno.

Non miscelare mai Uniqua SQ con altre vernici,

Non applicare mai su fondi bicomponenti a solvente.

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.

Usare un contenitore adatto.

Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnerne il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.

Non recuperare il prodotto non utilizzato, eventualmente filtrare.

## Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet o di Saniparquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux

## Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 5 del 26-02-2018.  
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com