



IsolDrum N

Materassino isolante in polietilene di tipo HQPO, ad altissima densità, goffrato e serigrafato.



isoldrum

ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS)	23 sone
ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS)	$\Delta L_w = 19$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL)
RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS)	110 kPa (0,5 mm di deformazione)
SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE - CREEP (CC)	30 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL)	> 100000 cicli (a 25 kPa)
RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST (RLB)	650 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,032$ m ² K/W
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD)	$S_d < 75$ m
SPESSORE NOMINALE	1 mm
FORMATO	In rotoli da 1 m x 20 m pari a 20 m ²
CONFEZIONE	In scatole di cartone da 35 rotoli (700 m ²)



→ Settori d'impiego

IsolDrum N è particolarmente indicato per ottenere un elevato comfort acustico interno ai locali.

Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che R_t (pavimento + materassino) $\leq 0,15$ m²K/W.

→ Voce di capitolato

Strato resiliente per applicazione sotto parquet, costituito da polietilene ad alta densità del tipo HQPO, goffrato (tipo IsolDrum N). Spessore nominale 1 mm.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI