GEKOL® H_2O

ADESIVO DI MONTAGGIO AD PRESA RAPIDA E FORTE

Gekol® H_2O è un adesivo a base acqua e senza solventi dotato di rapidissima presa iniziale. Ideale per incollaggi in interni in verticale e orizzontale di elementi come: profili e battiscopa in legno e PVC, perline in legno, elementi decorativi in gesso, polistirolo e poliuretano espanso, ecc., su superfici assorbenti come cemento, legno, pietra, cartongesso o altre similari anche non assorbenti come profili di metallo ecc.
E' comunque indispensabile che almeno una delle due superfici da unire sia assorbente.
Gekol® H_2O deve essere impiegato esclusivamente per incollaggi non esposti in modo continuativo ad acqua o umidità. L'adesivo risulta particolarmente efficace anche quando le superfici da unire non combaciano perfettamente.
Non idoneo per incollaggio di PE, PP e PTFE.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Pasta bianca	*Peso specifico*	1,35 g/cm³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Tempo aperto	5-10 minuti	*Indurimento completo*	~ 2 giorni (per 2 mm)
Tempo di presa	10-15 minuti	*Presa iniziale*	120 kg/m²
Caratteristiche tecniche			
Resa indicativa in m lineari per cartuccia	cordoncini di Ø 6mm ~ *10* " " Ø 3mm ~ *40*	*Temp. di applicazione*	da + 5 a +35 °C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T >10°C	12 mesi TEME IL GELO	*Simboli di rischio*	NESSUNO
Pulizia attrezzi	subito dopo l'uso con acqua; solo meccanicamente se indurito		
Confezioni disponibili	cartucce da 310 ml		

Modalità di applicazione

Applicazione

Assicurarsi che la superficie interessata all'incollaggio si presenti in condizioni ottimali: piana, resistente, priva di polvere o di parti incoerenti e non sia soggetta a risalita continua di umidità.
Applicare Gekol® H_2O con apposita pistola per punti in piccole quantità oppure a cordoncini continui su una sola delle due superfici da incollare. Unire immediatamente le parti e metterle in posizione esercitando una pressione uniforme.

Per il fissaggio di materiali pesanti usare un sostegno finché la colla non sarà perfettamente asciutta.

Il riposizionamento dei materiali incollati è possibile entro e non oltre 10 minuti.

Note

- ✓ Per un incollaggio perfetto usare da 200 a 400 gr. di prodotto per mq.
- ✓ Eventuali eccedenze di prodotto, finché fresco, sono pulibili con acqua; usare una spatola in plastica per rimuovere eventuali residui di adesivo fresco lungo i bordi dell'oggetto incollato.
- ✓ Una volta indurito Gekol® H_2O è sovraverniciabile sia con vernici a base acqua sia con vernici a base solvente.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Il consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
REV.2 17-06-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N° 393