

# L'OLIO 100%

## FINITURA OLIO-CERA PER PARQUET ESENTE DA SOLVENTI

L'Olio 100% è una miscela pronto uso di oli naturali selezionati e di cere ad elevate prestazioni, indicata per il trattamento di finitura in interno di parquet e superfici legnose in generale, anche a macchina.

L'assenza di solventi permette di ottenere rapidamente un aspetto superficiale pieno e caldo, senza influenzare la facilità di stesura.

I siccativi presenti, privi di piombo e di cobalto, sono bilanciati per raggiungere una omogenea asciugatura ed una perfetta essiccazione; unitamente alla presenza di particolari cere dure, la superficie oliata acquista un'ottima resistenza meccanica.

Particolarmente indicato in bio-edilizia.

Disponibile in 8 tinte legno e in numerose tinte speciali (si veda tabella colori).



### Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido denso	Peso specifico	0,950 - 0,990 g/cm <sup>3</sup>
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Distribuzione dopo stesura	entro 15'-20'	Sovrapplicazione	24 ore
Secco al tatto	6 - 8 ore	Lucidatura	24 ore
Caratteristiche tecniche			
Resa (applic. stendicera)	~ 35 m <sup>2</sup> /lt	Temp. di applicazione	> + 10°C
Resa (applic. spatola)	~ 50 m <sup>2</sup> /lt		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T ambiente	12 mesi	Simboli di rischio	Nessuno
		Contenuto VOC	< 50 g/lt
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con Agrosolv, Diluente RMD/91 o Green Cleaner		
<b>Confezioni disponibili</b>	Barattoli da 1 lt	Secchi da 2,5 lt	

### Modalità di applicazione

#### Preparazione supporto.

La superficie legnosa da trattare deve essere asciutta ed esente da residui di precedenti verniciature od altri trattamenti. Procedere alla levigatura ed eventuale stuccatura con Idrostucco RS/30; finire il ciclo di levigatura con grana non superiore a 100 per favorire un'ottimale impregnazione. Pulire accuratamente prima di stendere il prodotto.

Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura, si consiglia, prima del trattamento di impregnazione, di passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutta, carteggiare con monospazzola e retina abrasiva grana 100-120.

#### Applicazione.

- **mescolare** Olio 100% prima dell'uso
- **stendere** l'Olio 100% preferibilmente con una spatola, piccole superfici possono anche essere trattate con uno straccio.
- **distribuire** uniformemente il prodotto entro 15-20 minuti dalla stesura, possibilmente impiegando una monospazzola dotata di disco verde o rosso a bassa velocità (consigliati 150 giri/min), in maniera da asportare eccessi di prodotto
- **lucidare** con disco bianco dopo 24 ore (a completa asciugatura).

Nel caso di legni molto porosi o legni spazzolati potrebbe essere necessario applicare una seconda mano di prodotto a distanza di 24 ore.



#### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com





### Trattamento protettivo.

A completa asciugatura della superficie oliata con Olio 100%, applicare due mani di protettivo idrorepellente all'acqua I.R.O. o la cera lucidabile Lux.

Maggiori informazioni relative ai prodotti citati si vedano le schede tecniche relative.

### Manutenzione.

Un'ottimale protezione dei trattamenti ad olio deve prevedere anche un'opportuna manutenzione periodica; si ricorda che quest'ultima va effettuata non prima di 20 giorni dall'ultimazione del ciclo di finitura e si raccomanda in questo periodo di tempo di evitare di bagnare o maggiormente di lasciare a lungo acqua sul pavimento.

Una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata.

Si consiglia il detergente Deteroil per una pulizia frequente e la cera lucidabile Lux per ravvivare la protezione superficiale.

### Piccole riparazioni e ritocco di pavimenti oliati o cerati.

Per il ripristino di piccole zone danneggiate o usurate di pavimento trattato con Olio 100% utilizzare il medesimo olio operando nel modo seguente.

Lavare la superficie da trattare con detergente neutro Deteroil e lasciare asciugare qualche ora. Applicare una piccola quantità di Olio 100% sulla zona usurata distribuendola immediatamente con panno morbido fino a lasciarne soltanto un sottile strato. Dopo che il prodotto è asciugato completamente (24 ore) lucidare la zona con un panno morbido asciutto.

### Note

- ✓ Non applicare Olio 100% su vecchie vernici, fondi nitro o quant'altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato
- ✓ Mescolare bene prima dell'uso
- ✓ Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione dell'olio.
- ✓ Quando si utilizza la versione pigmentata si consiglia di effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

### Tabella Colori Olio 100%

La seguente tabella colori è puramente indicativa. Il risultato finale del trattamento di coloritura può variare in relazione all'essenza legnosa, alla sua preparazione, alle personali modalità applicative ed alle condizioni ambientali.

Effettuare sempre prove applicative preliminari.



**TOVER S.R.L.**  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
Made in Italy



## **Norme di sicurezza**

---

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**N.B.:** STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

## **Smaltimento**

---

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



---

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.5 del 11-06-2014** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.