

# SIGIL MS

## ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE

Sigil MS è un adesivo sigillante elastico, sufficientemente rapido, indurente con l'umidità, che permette incollaggi altamente resistenti e flessibili. Non cola e possiede un elevato potere riempitivo.

Campi di impiego. Data la sua eccellente capacità adesiva Sigil MS può essere impiegato in maniera quasi universale per l'incollaggio di pavimenti e profili in legno, laminato, PVC rigido, pannelli di cartongesso o strutture sia metalliche che murarie, carpenteria metallica ecc. L'elasticità dell'adesivo Sigil MS permette inoltre l'incollaggio di componenti di legno o metallici sottoposti a vibrazioni.

Disponibile in versione Rovere e Bianco. Esiste anche una versione Nero con caratteristiche tali da renderla idonea anche per applicazioni di sigillatura, anche in esterno (si veda la relativa scheda tecnica).



### Dati tecnici

#### Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Pasta densa	Peso specifico	1,50 g/cm <sup>3</sup>
---------	-------------	----------------	------------------------

#### Tempi (20°C – 60% U.R.)

Tempo aperto	30'-40'	Rifilatura /carteggiatura	3-4 giorni
Sovraverniciabilità	24 h	Velocità di indurimento	3 mm nelle prime 24h

#### Caratteristiche Tecniche

Resa indic. in m lineari per 290ml	cordoni Ø 6mm ~ 16 m	Durezza (Shore A, 14gg)	40 - 45
Carico a rottura DIN 53504 (14 giorni 23°C, 55 % u.r.)	≥ 2 N / mm <sup>2</sup>	Allungamento a rottura (DIN 53504, 14 gg)	> 400%
Modulo al 100% allungamento DIN 53504 (14 giorni 23°C, 55% u.r.)	ca 1N/mm <sup>2</sup>	Temp. di applicazione	+5 a + 35 °C

#### Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate in ambiente fresco e asciutto	18 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
---	---------	--------------------	---------

<b>Pulizia Attrezzi</b>	Solvente di lavaggio S/23; se indurito si rimuove solo meccanicamente		
-------------------------	---	--	--

<b>Confezioni disponibili</b>	Cartucce da 290 ml - Salami da 600 ml		
-------------------------------	---------------------------------------	--	--

### Modalità di applicazione

#### Preparazione sottofondo.

Verificare che la superficie interessata all'incollaggio sia pulita ed asciutta, priva di polvere, grassi e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi. E' opportuno che superfici particolarmente lisce o vetrose (ceramica) siano ben irruvidite.

#### **Sigil MS non deve essere applicato direttamente su alcun primer.**

Nella posa di pavimenti in legno, in presenza di umidità del sottofondo, si dovrà usare un primer adeguato che dovrà essere opportunamente sabbiato prima della stesura dell'adesivo. Verificare che l'umidità del pavimento sia compresa tra 9-11%

#### Applicazione.

Inserire la cartuccia o salsiccio in nell'apposita pistola erogatrice e tagliare il beccuccio di estrusione in ragione delle dimensioni del cordolo da applicare.

Applicare il prodotto praticando una leggera pressione sull'adesivo estruso sul piano di incollaggio per favorirne l'adesione.

#### Note

- ✓ Evitare il contatto del sigillante con soluzioni caustiche, candeggina, acidi e solventi.
- ✓ Data la tipologia di prodotto, il tempo aperto e la velocità di indurimento possono



#### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)

P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com  
e-mail: info@tover.com



variare sensibilmente in relazione alle condizioni ambientali: all'aumentare di temperatura ed umidità si determina una maggiore rapidità e viceversa.

- ✓ Sigil MS è in generale sovraverniciabile, tuttavia a fronte delle numerose tipologie di prodotti vernicianti in commercio è opportuno effettuare sempre prove preliminari di adesione. Sul prodotto, una volta indurito, è possibile effettuare anche trattamenti ad olio.
- ✓ Per la pulizia delle mani usare le specifiche salviette Tovclean.

### **Norme di sicurezza**

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### **Smaltimento**

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



#### **TOVER S.R.L.**

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823

Fax: +39-011/7792749

[www.tover.com](http://www.tover.com)

e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.7 31-07-2013**

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.